

## Isodur N3300 S

polioizocyjanian na bazie 1,6-diizocyjanianu heksametylenu

### **Oligomer heksametylenodiizocyjanianu**

**Numer CAS:** 28182-81-2

**Zawartość:** Approx.  $\geq$  99.8

### **Heksametyleno-1,6-diizocyjanian**

**Numer CAS:** 822-06-0

**Zawartość:** Approx.  $<$  0.1

## Definicja materiału

**Wygląd:** Bezbarwna do lekko żółta przezroczysta ciecz

**Zawartość NCO:** 21.70 - 22.20 %

**Lepkość w 25 °C:** 1750 - 3250 mPa·s

**Liczba chromatyczna:**  $\leq$  40 APHA

**Zawartość HDI:**  $<$  0.10 %

## Zastosowanie

Isodur N3300 S może być stosowany jako komponent utwardzający do światłotrwałych dwuskładnikowych powłok poliuretanowych o wysokiej odporności na chemikalia i warunki atmosferyczne, bardzo dobrej trwałości połysku i doskonałych właściwościach mechanicznych.

Preferowanymi koreagującymi są poliakrylany lub poliestry poliolowe. Główne zastosowania powłok opartych na Isodur N3300 S to naprawy samochodowe, transport, wykończenia przemysłowe i tworzywa sztuczne.

## Postępowanie, przechowywanie i pakowanie

Przetwarzanie i użytkowanie Isodur N3300 S wymagają odpowiedniej wiedzy technicznej i zawodowej. Proszę zapoznać się z kartą bezpieczeństwa i przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Należy przestrzegać obowiązujących w danym kraju wymagań prawnych, zwłaszcza w zakresie unikania wypadków, higieny pracy i praw patentowych.

Isodur N3300 S musi być przechowywany w szczelnych oryginalnych pojemnikach w temperaturach od 0 do 30°C. Produkt zawsze musi być przechowywany w szczelnym pojemniku, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wilgoć. Przechowywanie w wyższych temperaturach może prowadzić do zwiększenia zabarwienia i lepkości. Przy odpowiednim przechowywaniu jest stabilny przez minimum 15 miesięcy. W przypadku przechowywania lub transportu w niskiej temperaturze mogą powstawać osady krystaliczne, ale rozpuszczą się one ponownie w temperaturze pokojowej.

#### **Dostępne rozmiary opakowań dla Isodur N3300 S:**

- 1000kg IBC

## Informacje regulacyjne

**Zarejestrowany w EU REACH:** Nie

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2025-02-12 / 4700



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne

[Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>

<https://pl.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

**[kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s)**

**<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-n3300s>**)

© 2001-2025 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**