



Isobond[®] - R 75 N

Technical Data Sheet

Isobond[®] - R 75 N

Nazwa chemiczna: Wodny roztwór kondensatu formaldehydu z rezorcyną

Numer CAS: 24969-11-7

Podsumowanie Produktu

Isobond[®] R-75 N to wodny roztwór produktów kondensacji formaldehydu z rezorcyną do stosowania w formułacjach kąpielii rezorcynowo-formaldehydowo-lateksowych (RFL) do obróbki włókien organicznych, takich jak poliester, nylon, rayon lub aramid. Jest stosowany zamiast rezorcyny w formułacjach kąpielii RFL bez konieczności starzenia roztworu żywicy, co jest wymagane przy użyciu rezorcyny. Isobond[®] R - 50 N i R - 75 N to żywice typu novolak, które są stabilne termicznie, nie zawierają wolnego formaldehydu i nie polimeryzują podczas przechowywania.

Zastosowanie

Żywice Isobond[®] R – 75 N to produkty kondensacji formaldehydu z rezorcyną stosowane jako promotory adhezji gumy do tkaniny w obróbce kordu oponowego i wzmacniającej tkaniny do taśm przenośnikowych. Stosowane są w mieszaninach kąpielowych do rayonu, nylonu, poliestru i aramidu.

Definicja Materiału

Kolor: Pomarańczowy – czerwony płyn

Zawartość substancji stałych: 74 – 76 %

pH: 0,5 – 1,5

Lepkość (w 25°C): 1600 – 2400 cps

Obsługa, Przechowywanie i Pakowanie

Przetwarzanie i stosowanie Isobond[®] R-75 N wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i zawodowej. Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki i przestrzegać lokalnych przepisów bezpieczeństwa. Należy respektować obowiązujące w Twoim kraju wymagania prawne,

zwłaszcza w zakresie zapobiegania wypadkom, higieny pracy i praw patentowych.

Isobond® R-75 N należy przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych pojemnikach w chłodnym i suchym miejscu. Optymalna temperatura przechowywania wynosi między 20°C a 35°C. Właściwie przechowywany jest stabilny przez co najmniej 6-12 miesięcy lub dłużej.

Standardowy rozmiar opakowania to 1.000 kg (IBC); inne opakowania dostępne na życzenie.

Informacje Regulacyjne

Rejestracja REACH UE: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2023-07-14 / 7991



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne.

Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne Warunki i Postanowienia.

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej Polityki Trwałości.

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://kautschuk.com/products/textile/isobond-r-75n>

