

Isolan Defoam-1

Definicja Materiału

Wygląd: Żółtawy, mętny płyn

Lepkość Brookfielda (25°C): Maks 350 mPa.s

Gęstość: 0,96g/cm³

Zastosowanie

Wysoce skuteczny środek przeciwpieniący, odpowiedni dla różnych lakierów na bazie wody oraz wodnych mieszanin polimerowych.

Sugerowana ilość to 0,1-0,5% całej mieszanki. Wprowadzić podczas mieszania i kontynuować aż do całkowitego rozproszczenia Isolan Defoam-1 (około 10-15 minut).

Sprawdzić przepływ traktowanego lakieru przed jego nałożeniem.

Przechowywanie

Optymalny zakres temperatur przechowywania i obsługi to 5 °C do 30 °C. Produkt musi być chroniony przed ciepłem i mrozem, aby zachować jego użyteczność. Pojemniki nie mogą być ponownie przechowywane po ich otwarciu. Odpowiednio przechowywany, Isolan Defoam-1 jest stabilny przez co najmniej 12 miesięcy po tym, jak przesyłka opuściła nasz magazyn.

Opakowanie

Isolan Defoam-1 jest dostępny w IBC (po 1000kg każdy) i beczkach (po 210kg każda). MOQ to 2 palety po 8 beczek każda lub 1 IBC.

Informacje Regulacyjne

UE REACH zarejestrowane: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2023-09-20 / b06d

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>
(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-defoam-1>)

© 2001-2025 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**