

Isolan FRB

Isolan FRB to skuteczny, wolny od halogenów i antymonu środek zmniejszający palność przeznaczony do warstw zaciemniających i innych powłok technicznych.

Definicja materiału

Zawartość substancji stałych: 38 - 42%

Lepkość Brookfield w 25°C: 1,000-2,500 mPa.s

Wartość pH: 6,5 - 8,5

Gęstość: 1,08 g/cm³

Zastosowanie

Isolan FRB jest stosowany techniką powlekania nożowego na rolce i jest następnie suszony w temperaturze od 80 do 120°C przed zmiżdżeniem. Nie ma potrzeby dodatkowego utwardzania w podwyższonych temperaturach. Sucha waga Isolan FRB zazwyczaj wynosi od 60 do 90 gsm. Standardowe proporcje piany dla celów zaciemniających mieszczą się w przedziale od 250 do 300 g/l. Przed powlekaniami należy sprawdzić lepkość i dokładnie wymieszać związek.

Ilość Isolan FRB potrzebna do osiągnięcia satysfakcjonującej wydajności w zakresie zmniejszania palności może się różnić w zależności od testu palności, składu i struktury podłoża, rodzaju innych środków pomocniczych, dodatków lub wykończeń oraz innych czynników. Takie wymagania powinny być uprzednio ustalone w ustawieniach laboratoryjnych. Powszechne zastosowania obejmują FAR25853 i DIN4102-B2.

Przechowywanie

Optymalny zakres temperatury przechowywania i obsługi wynosi od 5 °C do 30 °C. Produkt musi być chroniony przed ciepłem i mrozem w celu utrzymania żywotności. Kontenery nie mogą być ponownie uzupełniane po ich otwarciu.

Właściwie przechowywany, Isolan FRB pozostaje stabilny przez co najmniej 12 miesięcy po wysyłce z naszego magazynu.

Opakowanie

Isolan FRB jest dostępny w kontenerach IBC (po 1000kg każdy) oraz beczkach (po 210kg każda). Minimalna ilość zamówienia to 2 palety po 8 beczek każda lub 1 IBC.

Informacje prawne

Rejestracja EU REACH: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2023-10-19 / 3af6



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-frb>

(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-frb>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-frb

(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-frb>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**