

Isolan PCM

Isolan PCM to dyspersja poli(karboniestru-alifatycznego) poliuretanu-polieteru.

Definicja Materiału

Dyspersja: 60% zawartości ciał stałych (niskowiskozowy, na bazie wody)

Lepkość @23°C: < 500 mPa*s

Wartość pH: 8 ±1

Zawartość lotnych: 40% ±2

Gęstość @23°C: Ok. 1,1 g/cm³

Zastosowania

Isolan PCM nadaje się do powlekania tekstyliów w różnych zastosowaniach, takich jak odzież wierzchnia, torby, odzież robocza i artykuły techniczne.

Isolan PCM ma wysoką zawartość ciał stałych. Nadaje się do zastosowań wymagających doskonałej odporności na hydrolizę i właściwości sieciowania. Może być mechanicznie spieniany i stosowany do uzyskania dobrej przyczepności na różnych powierzchniach PVC. Produkt końcowy charakteryzuje się wysoką odpornością na zarysowania, światłotrwałością i odpornością na mechaniczne zginanie.

Przechowywanie

Optymalny zakres temperatury przechowywania i obsługi wynosi od 5 °C do 30 °C. Produkt musi być chroniony przed ciepłem i mrozem, aby zachować swoją wariantowość. Po otwarciu pojemniki nie mogą być ponownie magazynowane. Odpowiednio przechowywany, Isolan PCM jest stabilny przez co najmniej 12 miesięcy od momentu opuszczenia naszego magazynu.

Pakowanie

Isolan PCM jest dostępny w IBC (po 1000kg każdy) i beczkach (po 210kg każda). MoQ to 2 palety z 8 beczkami każda lub 1 IBC.

Informacje Regulacyjne

Zarejestrowane w EU REACH: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2023-11-15 / eb48



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm
(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-pcm>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**