

Isolan PHF

Definicja materiału

Tożsamość chemiczna: Wodny, alifatyczny poliuretan, oparty na poliestrze

Wygląd: Mlecznobiała ciecz

Zawartość substancji stałych: 38,0 - 42,0 %

Lepkość Brookfield (25°C): 50 mPa.s

Wartość pH: Około 8,0

Gęstość: 1,04 g/cm³

Zastosowanie

Isolan PHF to niskoemisyjna, wszechstronna dyspersja PUR o średniej miękkości, będąca podstawowym polimerem odpowiednim do wykończeń na tkaninach, PVC lub papierze. Isolan PHF to rozwiązanie bez rozpuszczalników dodatkowych z zastosowaniami obejmującymi:

- Bezpośrednie powlekanie lub impregnację syntetycznych lub naturalnych tkanin/materiałów lub papieru
- Służenie jako (przed-)warstwa dla obu procesów powlekania transferowego i bezpośredniego.

Aby zwiększyć właściwości odpornościowe, do Isolan PHF można włączyć środki sieciujące. Isolan PHF może być używany z metodami takimi jak rotograwiura, pręt druciany, zanurzenie, obrotowy sitodruk, nóż czy walec odwrócony. W zależności od wybranej metody aplikacji, mogą być potrzebne dostosowania dotyczące przepływu, zwilżania, odprowadzania piany i reologii.

Przechowywanie

Optymalny zakres temperatur do przechowywania i obsługi wynosi od 5 °C do 30 °C. Produkt musi być chroniony przed ciepłem i mrozem, aby zachować swoją użyteczność. Pojemniki nie mogą być ponownie napełniane po ich

otwarciu. Prawidłowo przechowywany, Isolan PHF jest stabilny przez co najmniej 12 miesięcy po opuszczeniu naszej magazynu przez przesyłkę.

Opakowanie

Isolan PHF jest dostępny w IBC (po 1000 kg) i beczkach (po 210 kg). MoQ to 2 palety z 8 beczkami każda lub 1 IBC.

Informacje regulacyjne

Zarejestrowany w EU REACH: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2023-09-20 / 1d02

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie

sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>

(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-phf

(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-phf>)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**