

Isolan PTC-C

Definicja Materiału

Tożsamość chemiczna: Wodny alifatyczny poliuretan, na bazie poliwęglanów

Wygląd: Przezroczysty mlecznobiały płyn

Zawartość substancji stałej: 34,0 - 37,0 %

Lepkość Brookfielda (25°C): Maks. 100 mPa.s

Wartość pH: Ok. 8,0

Gęstość: 1,03 g/cm³

Zawartość VOC: Ok. 6,1 %

Zastosowanie

Isolan PTC-C jest wodną dyspersją alifatycznego poliuretanu zakorzenionego w poliwęglanie. Został zaprojektowany specjalnie jako wysokiej klasy spoiwo nawierzchniowe, odpowiednie do procesów powlekania rotograviurowego lub transferowego.

Isolan PTC-C zapewnia suchy dotyk, znakomity połysk, przejrzystość, optymalne poziomowanie oraz wykazuje wyjątkową odporność na ścieranie i hydrolizę.

Przechowywanie

Optymalny zakres temperatur przechowywania i obsługi wynosi od 5 °C do 30 °C. Produkt musi być chroniony przed ciepłem i mrozem, aby zachować jego przydatność. Kontenery nie mogą być ponownie uzupełniane po ich otwarciu. Odpowiednio przechowywany, Isolan PTC-C jest stabilny przez co najmniej 12 miesięcy po opuszczeniu naszego magazynu.

Opakowanie

Isolan PTC-C jest dostępny w IBC (każdy 1000 kg) i bębnach (każdy 210 kg).
MoQ to 2 palety z 8 bębnami lub 1 IBC.

Informacje Regulacyjne

Zarejestrowane w ramach EU REACH: Nie dotyczy

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki



Revision: 2023-09-20 / 9d67

Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>
(<https://pl.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c
[\(<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>\)](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)**

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)