

Isodur DA-L

Definicja materiału

Wygląd: Bezbarwna do lekko mętnej cieczy

Zawartość NCO w roztworze: 20,0 ± 1%

Lepkość: 3000 ± 600 mPa·s (23°C)

Gęstość: Ok. 1,16 g/ml

Monomeryczny HDI: <0,10%

Temperatura zapłonu: 215°C

Zastosowanie

Isodur DA-L przeznaczony jest do zastosowań związanych z żywicą PU na bazie wody, klejami, farbami i powłokami.

Działa jako środek sieciotwórczy dla wodnych dyspersji polimerowych, takich jak poliuretan, octan poliwinylu, poliakrylan i dyspersje gum syntetycznych.

Sieciowanie zwiększa odporność na ciepło, wodę, plastyfikatory i rozpuszczalniki.

Informacje o użytkowaniu

Dodany stosunek: 3-10% wagowo do 100 pbw dyspersji klejowej z 40-60% zawartością polimeru

Początkowa siła połączenia: Średnia

Ostateczna siła połączenia: Doskonała

Natychmiastowa siła odklejenia: Średnia

Ostateczna siła odklejenia: Doskonała

Odporność na ciepło: Dobra

Odporność na żółknięcie/zabarwienie: Doskonała

Odporność na olej: Dobra

Obsługa, przechowywanie i opakowanie

Przetwarzanie i stosowanie Isodur DA-L wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i profesjonalnej.

Proszę zapoznać się z kartą charakterystyki i przestrzegać lokalnych regulacji bezpieczeństwa.

Isodur DA-L należy przechowywać w oryginalnych, szczelnych pojemnikach w temperaturach od 0 do 30°C.

Produkt jest bardzo wrażliwy na wilgoć, reagując z wodą i tworząc dwutlenek węgla oraz nierozpuszczalne moczniki, co może prowadzić do niebezpiecznego wzrostu ciśnienia w zamkniętych pojemnikach.

Zawsze przechowuj szczelnie zamknięte i zapobiegaj dostępowi wilgoci.

Prawidłowo przechowywany produkt pozostaje stabilny przez minimum sześć miesięcy.

Dostępne rozmiary opakowań dla Isodur DA-L:

- 0,8kg butelki aluminiowe
- 60 kg metalowe pojemniki
- 180 kg bębny

Informacje regulacyjne

Zarejestrowany w UE REACH: N/a

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2025-02-27 / 6e38



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk-Group nie przyjmuje na siebie żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://pl.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>
(<https://pl.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal
[\(https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal\)](https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dal)

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: info@kautschuk.com (<mailto:info@kautschuk.com>)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)