

Isodur DN

Definicja materiału

Wygląd: Bezbarwny lub Żółto-jasnobrązowy

Zawartość NCO w roztworze: $21,1 \pm 0,5\%$

Lepkość: 950-1550 CPS/23°C

Gęstość: 1,16 g/cm³

Czystość: $\geq 99\%$

Temperatura zapłonu: Około 230°C

Zastosowanie

Isodur DN jest przeznaczony do zastosowań w żywicach PU na bazie wody, klejach, farbach i powłokach, oraz tuszach na bazie wody.

Informacje dotyczące użytkowania

Dodana proporcja: 5-6%

Początkowa wytrzymałość połączenia: Średnia

Ostateczna wytrzymałość połączenia: Doskonała

Natychmiastowa wytrzymałość na odrywanie: Średnia

Ostateczna wytrzymałość na odrywanie: Doskonała

Odporność na ciepło: Dobra

Odporność na żółknięcie/zabarwienie: Doskonała

Odporność na olej: Dobra

Obsługa, Przechowywanie i Pakowanie

Przetwarzanie i stosowanie Isodur DN wymaga odpowiedniej wiedzy technicznej i profesjonalnej. Proszę zapoznać się z kartą bezpieczeństwa i przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Należy przestrzegać obowiązujących w Twoim kraju wymogów prawnych, zwłaszcza w zakresie unikania wypadków, higieny pracy oraz praw patentowych.

Isodur DN należy przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach w temperaturze od 5 do 35°C. Produkt należy zawsze przechowywać w szczelnym pojemniku, ponieważ jest bardzo wrażliwy na wilgoć. Odpowiednio przechowywany jest stabilny przez co najmniej 12 miesięcy. Jeśli jest przechowywany lub transportowany w niskich temperaturach, mogą tworzyć się osady krystaliczne, ale rozpuszczą się one ponownie w temperaturze pokojowej.

Dostępne rozmiary opakowań dla Isodur DN:

- 180 kg bębny
- 60 kg metalowe pojemniki
- 0,8 kg butelki aluminiowe

Informacje regulacyjne

Zarejestrowany w EU REACH: Nie

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Zrzeczenie się / Warunki

Revision: 2025-06-06 / 8df3



Dokładamy wszelkich starań, aby nasze dokumentacje były dokładne. Jednakże wszelkie informacje lub porady dostarczamy w dobrej wierze, bez gwarancji lub nieograniczonego roszczenia o przydatność do konkretnego zastosowania. Sprzedajemy tylko kwalifikowanym użytkownikom przemysłowym. Obowiązek leży po stronie użytkownika produktu, aby dokładnie zbadać, a następnie nieustannie testować produkt oraz jego procedury aplikacyjne w kontekście jego konkretnego zastosowania. Użycie naszych produktów i danych wymaga staranności i troski, i jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika. Kautschuk Group nie przyjmuje na siebie

żadnej odpowiedzialności za poniesione szkody. Obowiązują nasze ogólne [Warunki i Postanowienia \(/info/toc\)](#).

Podane czasy przechowywania i trwałości są minimalnymi gwarantowanymi wartościami dla okresu rozpoczynającego się w dniu wysyłki. Po upływie tego okresu produkt wymaga dodatkowych testów kontroli jakości, ale może nadal spełniać specyfikacje. Po więcej informacji odwołaj się do naszej [Polityki Trwałości \(/info/shelflife\)](#).

Aby uzyskać aktualizacje informacji o produkcie, prosimy regularnie sprawdzać tę stronę internetową:

<https://localhost/products/adhesives/isodur-dn>
(<https://localhost/products/adhesives/isodur-dn>)

☐☐ To jest przetłumaczona wersja naszego oryginalnego opisu produktu i treści, udostępniona dla Twojej wygody. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze przetłumaczone treści były poprawne, jednak mogą wystąpić błędy i niejasności. Aby uzyskać najnowsze i kanoniczne informacje na ten temat, odsyłamy do naszej wersji międzynarodowej:

kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn
<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-dn>

© 2001-2025 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · [Policies \(/info\)](#) · [Privacy \(/info/privacy\)](#) · [Terms \(/info/toc\)](#) · [Imprint \(/info/imprint\)](#)